



Civilittee

اللجنة الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية

www.Civilittee-HU.com

دفتر مختبر مواد بناء إعداد : دعاء الحروب "ميد"



www.civilittee-hu.com



Civilittee Hashemite



Civilittee HU | لجنة المدني

No. Time of setting: التجربة الأولى
Hydraulic Cement

الهدف من التجربة قياس :-

This test method covers the determination of the initial and final setting time of hydraulic cement by means Vicat Needle.

زمن الشك الابتدائي ونحوه والشك النهائي التاكد من صلاحية الاسمنت للاستخدام

* Initial setting time (I.S.T) :- The period elapsing between the time when water is added to the cement and the time at which the 1 mm needle settles to a point 25 mm below the original surface of the mould.

هو الزمن الذي لاكون فيه ابرة Vicat 25

* Final setting time (F.S.T) :- The period elapsing between the time when water is added to the cement and the time at which the 1 mm needle does not sink visibly into the paste.

هو الزمن الذي يكون فيه فتحة الابرة يساوي صفر (اي انها لا تستطيع اختراق الصلابة).

* Materials :- المواد المستخدمة :-

1] Cement. اسمنت

2] Distilled water at room temperature. الماء

- * Cement: One sample (650 g)
نحتاج عينة واحدة وزنها 650.
- * water / cement : 31.2%.

* water : $0.312 * 650 = 208 \text{ g}$

- * Apparatus: الأجهزة والادوات المستخدمة

1 - Vicat Apparatus (1mm Needle)

- * procedure: خطوات العمل


نقوم بخلط الاسمنت ووضعه بالقالب المخروطي بنفس الطريقة المستخدمة في اختبار Normal consistency ثم نقوم بوضع العينة تحت Vicat لمدة نصف ساعة من بداية عملية الخلط وتخطيمها / بعد مرور 30 min نأخذ قراءة penetration / ونكرر ذلك كل ربع ساعة وبمواقع مختلفة ونسجل قراءة penetration / (نلاحظ ان قيمة pen تتناقص مع مرور الزمن) ونكرر ذلك كل ربع ساعة الى ان نصل الى قراءة penetration تساوي صفر.

Tim (min)	Penetration (mm)
30	34
45	31
60	28
75	24
90	20
105	15
120	8

نلاحظ تناقص قيمة (pen) مع مرور الزمن

No. I.S.T and F.S.T.

بما انها اقل من 7 ساعات فبيع فإن النتيجة مقبولة



العلاقة بين (time) penetration
علاقة عكسية
والوقت خطية

I.S.T (at penetration = 25mm)
= 71.4 min

Initial setting time > 45
Accepted

* معادلات يمكن استخدامها لحساب F.S.T :- (دون اللجوء الى الرسم) :-

$$F.S.T = 90 + 1.2 I.S.T$$

or

$$F.S.T = 45 + 1.5 I.S.T$$

بشرط ان تكون قبة I.S.T بوحدة min

No. Normal Consistency : التجربة الأولى of Hydraulic Cement

الهدف من التجربة :-

This Test method covers the determination of the normal consistency of hydraulic cement.

(نسبة الماء للاسمنت w)
التي يكون عندها قوام الاسمنت معتدل (أي لا يكون رخوا ولا جامدا)

introduction:-

The normal consistency is the amount of water added in cement to penetrate the vicat rod up to a point 10 ± 1 mm below the original surface in 30 sec after being released.

للمقياس كمية الماء للاسمنت التي تسمح ل (rod)
جهاز vicat بخل (penetration) بمقدار 10 mm
داخل عينة (cement paste) لتحقيق ذلك ستقوم باختبار
(3) عينات من cement paste تختلف كل واحدة
بنسبة (الماء المضاف) لها.

Materials:

① cement



ثلاث عينات
من الاسمنت كل
عينة وزنها 650g

② Distilled at room temperature.



ثلاث اوزان من الماء
ويعتد وزنا على نسبة
الماء للاسمنت في كل
عينة

التجربة الأخرى No. Normal consistency of Hydraulic Cement

* Apparatus:- الاجهزة والادوات المستخدمة

1 Glass graduates selendar للحصول على حجم معين من الماء

2 Trowel مسطرين (لتسوية سطح العينة)

3 Mixer خلاطة (تحتوي على مرتان بطانة ومتوسطة)

4 Vicat Apparatus. جهاز Vicat

ويكون فيه scale (قراءة قيمة Penetration)

و Rod لعل (pen) في العينة

Frame - كحل اجزاء الجهاز

displate - مصنوع من مادة غير قابلة للصدا

وغير ماصة للماء لكي لا تؤثر على

بعضة (pen)

tonical mont - مصنوع من مادة غير قابلة للصدا

وغير ماصة للماء

* Proceeder :- خطوات العمل

اولاً تحديد كمية المواد وتوزينها ونقل تلك العينات لعل العينة

الكلية فحار قيعه معينة من الماء الاسمنت وتكون 28% وكمية

الاسمنت 650g (ثابتة خلال التجربة). ثم الخلط نضع

المادتي وعاء الخلاط ونضيف عليه الاسمنت (ونسر المواد

تتجانس لمدة 30 ثانية). نشغل Mixer على سرعة

بطيئة لمدة 30 min نوقف Mixer ونترك الخليط دون

خلط لمدة 15 min نشغل Mixer على السرعة المتوسطة

لمدة دقيقة / تحضير العينة والحصول على قراءات :-

1) نقوم بتحويل الخليط بشكل يدوي 3) نأخذ كمية مناسبة

منه ونشكله على شكل دائرة 4) نضع يدنا بشكل عامودي

على مسافة 15 cm ونقذف كرة cement pat (6 مرات من يد الي اخرى)

5) نضع القالب المضروب على حافة اليد بحيث يكون القمل المصغر الانسفل

والكبير الاعلى 6) ثم نضع العينة داخل القالب بشكل طولي


ثم نضع عليها displate ونقلب القالب المضروب ونساري السطح بالمسطرين

التجربة الأولى

No. Normal consistency of Hydraulic Cement

ونشبت Rod على العينة ثم نضعه بسنم بشكل حر ثم نأخذ قراءة (penetration) من مؤشروا الجهاز / نقوم بالتخلص من العينة بشكل كامل ثم نقوم بعمل عينة جديدة لعل العينة الثانية نستخدم نسبة ماء أعلى من الأولى حيث ان 28% حقت penetration أقل من 10%.

Log (penetration)	penetration (mm)	water (g)	w/c %	Cement (g)
0.6	4	182	28	650
0.9	8	195	30	650
1.08	12	208	32	650



التجربة الثانية: - Compressive strength

* OBJECTIVES: - الهدف من التجربة

This test method covers the determination of the compressive strength of hydraulic cement mortars, using 2-in or 50-mm cube specimens.

إيجاد مقاومة الضغط باستخدام مكعبات 50mm

* Introduction: - تعريف التجربة

هذا الاختبار يستخدم للتأكد من ملاءمة الاسمنت للاستخدام في المنشآت الخرسانية حيث يتم اختيار عينات من Cement mortar تحت تأثير قوة الضغط على أبعاد معينة حيث تقوم بمقاومة النتائج مع المواد معاً الأمر يكسبه نفس العينة أو التجارب ناهية إذا انطبقت المواصفات على جميع الأعمار، لا يتم إجراء التجربة باستخدام مكعبات إبعادها 50 mm وفي اليوم الثاني تقوم بأخراج العينات من القوالب وتقسيمها جميعها في الماء على عمر ثلاث أيام من الصب تخرج ثلاث عينات من الماء وتختبرها باستخدام جهاز الانضغاط، وعلى عمر 7 أيام تخرج ثلاث عينات أخرى وتختبرها ثم آخر ثلاث مكعبات تخرجها من الماء على عمر 28 يوم.

* Materials: - المواد المستخدمة

- 1] Cement 740g [2] Graded standard sand. ^{2035g} _{20mm}
- 3] Distilled water at room temperature. 59m

* Apparatus: - الأجهزة

- 1] Graded standard _{الماء}

التجربة الثانية Compressive strength

- (2) trowel مسطرون
- (3) Mixer خلاطة
- (4) concrete cubes (قوالب)
- (5) compressive testing machine.

* Procedure: (preparation of mortar) خطوات كامل

نقوم بتوزيع المواد التي نحتاجها خلال التجربة ومن ثم الخلط نضع الماء في وعاء الخلاط ثم نضيف عليه الاسمنت ونترك المكونات تتجانس لمدة 30 ثانية ثم نضيف Mixer على البضعة لمدة 30 ثانية ثم نضيف الرمل تدريجياً خلال 30 ثانية ثم الخلاطة لا تزال تظل على السرعة البطيئة مباشرة نقوم بتشغيل الخلاط على السرعة المتوسطة لمدة 30 ثانية أيضاً نوقف Mixer ونترك الخليط يتجانس لمدة (دقيقة ونحو)

ثم نضيف Mixer لمدة (دقيقة واحدة) على السرعة المتوسطة / لتحفيز العينة حالهول على القراءات (نقوم بتوزيع القوالب) ثم نملأ جميع القوالب للمتصفح 25 ملي لتر ثم نقوم

بعمل Tambling لجميع القوالب باستخدام tamper

بحيث نضرب كل عينة 32 ضربة على أربع لفات

خلال عشر دقائق ثم نملأ المكعبات بالمزيد من الخليط

ونضرب 32 ضربة بنفس الطريقة السابقة ثم نعمل

توية للسطح باستخدام المسطرون ثم نترك المكعبات

مغطاه لليوم التالي / في اليوم التالي نخرج العينات من القوالب

ونضعها في الماء الحين وقت الاختبار / نخرج ثلاث مكعبات

من الماء بعد (ثلاث أيام من الصب) ونقوم بتثبيتها في الخارج فقط

باستخدام قطعة قماش / ثم نضربها باستخدام (comp tes mach) وسجل

قيمة أعلى لعدا قبل انهاء العينة بقسمة ال load على 50x50 Area

على compressive بوحدة Mpa ثم بعد سبع أيام نخرج ثلاث عينات

No. Compressive strength العجوة الثانية

ونختبها ونسجل قراءات Compressive ثم نخرج آخر
 ثلاث مكعبات على عمر 28 يوم وننشرها بنفس الطريقة
 ونسجل القراءات / نخرج العينة هذا الجهاز وزلاظ
 الكسر بزواوية 45 مع Load

Age (Day)	compressive Force (kN)	compressive (Mpa)
3	24.8	9.92
	30.2	12.08
	29.4	11.76
7	49.3	19.72
	53.3	21.32
	60.6	24.24
28	57.7	23.08
	50.1	20.04
	58.2	23.28

The compressive strength of cement mortar can be calculated as follows: $\sigma = \frac{P \text{ load}}{A \text{ area}}$

where:

σ : compressive strength (psi or mpa)

P: total maximum load

A: area loaded surface [mm²]

The maximum permissible range between specimens from the same mortar batch, at the same test age is 8.7% of the average strength

$$\text{Range} = \sigma_{\text{average}} \pm 0.1 \sigma_{\text{average}}$$

No. Tensile strength of steel التجربة التالية

* objective: الهدف من التجربة

This experiment covers the determination of Carbon steel bars properties for concrete reinforcement; such as its behavior under load, the strength, elastic and plastic properties. And finally to judge the suitability of bars for use in structures.

* introduction: التعرف بالتفصيل

نحسب عندنا أهم الاختبارات الميكانيكية التي تجري على steel وذلك لسهولة سلوك هذه المادة تحت تأثير الأحمال المختلفة وهو أيضاً من أهم الخواص التي يتم ادراجها في المواصفات العالمية وبالتالي نحسب قسبان ان steel عند استخدامها طبقات لهذه العواصف يتم اجراء هذا الفحص عن طريق تشبيته ان steel بين مقارن جهاز الشد وتعرضه لأحمال وال load تزايد بشكل تدريجي حتى تنكسر العينة.

* Material: المواد المستخدمة.

1 Carbon steel Bars ; grade 40 and 60

* Apparatus: الأجهزة والادوات

1 Balance ميزان

2 Full computerized universal Testing Machine (UTM)


هو جهاز مع جهاز

كمبيوتر

No. Tensile strenght of steel التجربة الثالثة

* procedure : خطوات العمل

نقوم بتشغيل البرمجية التي تستخدم بجهاز (UTM) ثم نختار اختبار (Tensile of steel) ثم البرمجية تطلب منا بعض المعلومات اولها (المقطع الذي عندها مقطع دائري نصفه (rand) نفس اذ المقطع دائري وتطلب منا أيضا weight steel مستخدمين ونبوزنو أيضا تطلب منا الطول الكلي (steel bar) ثم نقوم بتثبيت العين في الجهاز ثم نأخذ الطول للمقطع بين فكى الجهاز ويقتل (inair * lenght) ونقوم بادخالها الى الجهاز ثم نبدأ بالاختبار خلال الاختبار سيظهر على الشاشة curve يقتل (stress / strain)



الخصبة الثالثة

No. Tensile strength of steel

بما أن yield لماتت مضا أكبر من 415 وال Alternet أكبر من 520 بالتالي steel بغير grade 60 شكل الكسر راجح يكون بزاوية 45° درجة . بشكل Necking (تضيق في منطقة الوسط) يبدأ عند نقطة Alternet يبدأ التضيق

الجزء الأول

No specific Gravity and Absorption of Fine aggregate. التجربة الرابعة :-

* Objective:- This test method covers the determination of Apparent specific gravity, Bulk specific gravity, and Absorption of Fine aggregate.

* Materials:-

① Fine aggregate
رمل ناعم

② water
ماء

* Apparatus: أجهزة

① Balance ميزان ② pycnometer

③ Mold: Metal Frustum of a cone.

④ Metal Tamper with 25mm in diameter.

⑤ oven فرن

* procedure: خطوات العمل

خفف واحد كيلو جرام من Fine aggregate بالفن لمدة 24 ساعة على حرارة (11 ± 0) درجات مئوية / نهر الأخرى بالماء لمدة 24 ساعة باليوم التالي نتخلص من الماء الزائد بحذر حتى لا نقتد أي جزء من الأخرى ونقوم بفرغ العينة على سطح ما من للمياه ونعرضه لتيار هوائي خفيف حتى تجف من الخارج / نضرب العينة إذا كانت جافة من الخارج ورطبة من الداخل أي أنها متشوربتة باستخدام طريقة (cone Test) وهي كالآتي نضع Metal Mold على سطح مستوي ثم نملئه كاملاً بالفين اغريفية ونضربه 25 ضربة سنقوم حر من ارتفاع 5mm نرفع الـ Mold بشكل عمودي بهدوء ونلاحظ شكل الانهيار في الأخرى إذا انهار جزء منه تكون العينة متشوربتة ميرفيس كما حدث هنا وإذا انهار كاملاً يكون جافاً نضيف له قليلاً من الماء ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نغير الأخرى إذا بقى قسماً من شكل الـ Mold نضربه ضربة خفيفة إذا انهار جزء منه سيكون متشوربتة ميرفيس دراي

التجربة الرابعة: - specific gravity No.

أما بقي متعامسكاً تكون كمية المادزائفة ويجب تخفيفه/ عند الوصول الى طاقه ساتوريته حيرف دراي نوزن 500 غرام من Fine Aggregat ونسجل القراة / نملأ البكنوميتر بالماء ونوزنه ونسجل القراة / نقوم بتفريغ البكنوميتر من الماء ونقوم با تمام جزء قابل فيه ونضه له 500 منه الساتوريته حيرف دراي فاين اغريغيت ونلا حقل فقاعات الهواد التي خرجت على السطح/ نملأ البكنوميتر من الماء 900 منه حده سعته / نحرل البكنوميتر بحركة دورانية ونقلبه ونحرك Fine Aggregat للتخلص من فقاعات الهواد / نملأ البكنوميتر بالماء لـ Calibration mark ونوزنه وكمانلا حقل 500 اغرام

Fine Aggregat + water + pycnometer
 نقوم بتفريغ محتويات الـ pycnometer داخل وعاء

نضعها بالفرن لمدة 24 ساعة على درجة حرارة (110 ± 5) درجات مئوية في اليوم التالي نخرج القية من الفرن ونسحبها لنترى على درجة حرارة المقصير ثم نأخذ قراة الـ oven drast ونسجلها 614 غرام

$$G_{sa} = \frac{A}{(B+A-C)}$$

- A: weigh of oven dry specimen in air (g)
- B: weigh of Pycnometer filled with water
- C: weigh of pycnometer with specimen and water to calibration mark (g)

$$G_{sb} SSD = \frac{S}{(B+S-C)}$$

- B: weight of pycnometer filled with water
- S: weight of saturated - surface dry specimen
- C: " " pycnometer with specimen and water to calibration mark (g)

No. specific gravity - التجربة الرابعة

Absorption :

$$\% \text{ Abs} = [(S - A) / A] * 100$$

A: weight of sample oven-dried in air (g)

S: weight of saturated surface in air (g)

* specifications :-

Aggregate Type:

specific gravity:-

Heavy weight

≥ 3

Normal weight

2.8 - 2.2

Light weight

≤ 2

Absorption % $\leq 5\%$

الجزء الثاني

التجربة الرابعة - No specific gravity Absorption of Coarse Aggregate

* objectives: الهدف من التجربة

This test method covers the determination of Apparent specific gravity, Bulk specific gravity, And Absorption of Coarse Aggregate.

* introduction: التعريف بالتجربة

الوزن النوعي هو عبارة عن نسبة كتلة الأخرنغيت الى كتلة الماء بحيث يكون لها نفس الحجم / Absorption الامتصاص هو يستخدم لمعرفة كمية او نسبة الأخرنغيت الامتصاص الماء.

* Materials: المواد المستخدمة

- ① Coarse Aggregate
- ② Water

* Apparatus:

- ① Balance
- ② special Balance with wire basket and water tank
- ③ oven.

* procedure: خطوات العمل

تُغفد coarse في الفرن لمدة ٤٤ ساعة على حرارة (110 ± 5) درجات مئوية /
تُغفر ال coarse بالماء لمدة ٤٤ ساعة في اليوم التالي تُخرجها من الماء
وتقوم بتشفيفها باستخدام قطعة من القماش حتى تختفي المريرة الخارجية
تستقر رطوبة من الداخل تقوم بتوزيعها في المواد ونسب القراءة.

الحزب الثاني

القوة الرابعة -
No. specific gravity
of Coarse aggregate.

نأخذ العينة لتوزينها في الماء باستخدام special Balance
بالبداية نقوم بتصغير السلة و هي مضمورة بالماء ثم نضع
العينة بداخلها فنأخذ القراءة بعد ان تسويت ثم نأخذ العينة
ونفسرها بالفرن لمدة 4 ساعات على درجة حرارة (110 ± 5)
في اليوم التالي نخرج العينة من الفرن ونسرها تبرد على
درجة حرارة المعيار ثم نأخذ قراءة الـ over dry weight ونسجلها

$$* G_{sa} = \frac{A}{A-c}$$

A: weight of sample oven-dried in air (g)

c: " " " in water (g)

$$* G_{sb SSD} = \frac{B}{B-c}$$

B: weigh of saturated in air (g)

c: " " sample in water (g)

* Absorption:

$$\% \text{ Abs} = \frac{[B - A]}{A} * 100$$

التجربة خامسة: - ^{No} Bulk Density (unit weight and Voids in Aggregate)

* objectives: الهدف من التجربة
اكتساب الكمية ونسبة الفراغات

* Materials:-

- 1] Fine aggregate 2] water

* Apparatus:-

- 1] Balance 2] Measure 8 cylindrical metal measure
3] Tamping rod (6 mm in diameter and 600 mm in length)

* Procedure: خطوات العمل

نقوم بتوزيع Measure فارغاً و/أو مملأً بالمواد وناخذ وزنها مع الماء
Density of water = 1000 Kg/m³

$$\text{Density of water} = \frac{\text{Mass of water}}{\text{Volume of water}}$$

$$\text{Volume of water} = \frac{\text{Mass of water}}{\text{Density of water}}$$

ثانياً لإيجاد [compacted Bulk Density] نملأ المجر بالانغريفية على ثلاث

طبقات لكل طبقة نملأ حجم المجر ونقره بكل طبقة 25 ضربة باستخدام rod (25 ضربة) موزعة على جميع اجزاء الانغريفية بشكل متروكي نأخذ

وزن ال Measure مع compacted / إيجاد loose Bulk Density نملأ ال measure بال Aggregate باستخدام مسكوب من مساندة وتد كمن 5cm

نقوم بتوزيع ال Measure مع ال loose Aggregate

التجربة السادسة:-
Sieve Analysis of Fine and coarse Aggregates:

* الهدف من التجربة:- يهدف هذا الاختبار الى تحديد التدرج الجسيمي وذلك لاستخدامه في خلطات الخرسانة.

* التعريف بالتجربة:- هذا الاختبار هو حد الاختبارات الهامة لتحديد صلاحية الركام لاستخدامه في الخلطات الخرسانية من خلال مقارنة نتائج التجربة مع المواصفات العالمية وهو ما يستخدم لتحديد التدرج الجسيمي اي توزيع مقاسات الجسيمات الركامية في كمية من الركام المستخرج من المصادر الطبيعية كما ان نتائج هذا الاختبار مهمة لتقييم الخلطات الخرسانية

* المواد المستخدمة:-

1] Coarse aggregate 2] Fine aggregate.

* الأجهزة والأدوات المستخدمة:-

1] Balance. 2] sieves for fine and coarse aggregate.

3] Mechanical sieve shaker.

خطوات العمل:-

نقوم بتجهيز العينة بالفرن على حرارة (110 ± 5) نختار المناخل المناسبة للمواد المراد اختبارها ونرتب المناخل بشكل تنازلي من الفسحة الأكبر إلى الأصغر نوزن المناخل فارغة ونسجل وزن كل منخل ونضع العينة في المنخل العلوي نضع المناخل على الشبكر لمدة عشر دقائق ثم نقوم بتوزيع كل منخل بالتسوية عليه.

* Objectives: الهدف من التجربة

اختبار الركام ذو مقاس يقل عن أربعين ملي متر بالنسبة للتآكل بالاحتمالك مستخدماً آلة لوس الخلووس

* Introduction: التعريف بالتجربة

بعد اختبار التآكل في لوس الخلووس بطريقة اختبار حارة يتم استخدامها للإشارة إلى جودة الركام المستخدم في المنشآت خاصة مقاومة التآكل مهمة جداً لأن الركام المستخدم في الخرسانة يجب أن يكون مقاوم للتفتت والتكسر والطحن لأن نتائج خرسانة عالية الجودة في جهاز لوس الخلووس يتعرض الركام الحصى لعمليات طحن وتآكل وتصادم داخل أسطوانة دوارة مع عدد من كرات الفولاذ تحتوي على أسطوانة من الداخل رف هذا الرف مع دوران الآلة يثقل الكرات والركام ويحملها إلى أعلى نقطة ثم يسقط الركام والكرات نتيجة الجاذبية الأرضية محدثاً تصادم وطمحن للركام ثم مع دوران الأسطوانة يتعرض الركام للتآكل نتيجة احتكاكه مع الكرات حتى يقوم الرف مرة أخرى بالتقاط الكرات والركام إلى أعلى وتكرر العملية حسب عدد الدوران المطلوبة.

* Apparatus and Tools:-

1 set of standard sieves $\frac{3}{4}$ in $\frac{1}{2}$ in $\frac{3}{8}$ in

2 charge: كرات فولاذية

3 منخل رقم 12

4 والتفكير

5 الميزان

* خطوات العمل:

اذا كان الركام متسخاً أو مغطى بالتربة فيجب غسله وتخفيفه
الى درجه ثبات الوزن على درجه حرارة 110 درجه مئوية / نقوم
بتربيت المناخل ($\frac{3}{8}$ in $\frac{1}{2}$ in $\frac{3}{4}$ in) / نقوم بتخيل الركام 2500g في
↓ ↓ ↓
9.5mm 12.5mm 19mm

المناخل / نقوم بوضع العينه داخل جهاز لوس اكلوس مع
(11) كره فولاذية ثم نقوم بإغلاق اسطوانة الجهاز وتشغيله على
سرعة 30 الى 33 ثر دقيقة على مدة ربع ساعة وبذلك
يكون عدد دورات الجهاز 500 دورة ثم نخرج العينه
وندخل على منخل رقم 12 ونضع العينه على المنزله ومن
ثم نقوم بغسل العينه تحت الماء لتخلص من القبره التي على الحجاره
ونضعه في وعاء ونضعها بالفون على حرارة (110) حتى
تبات الوزن نأخذ الوزن النهائي المتبقي على المنخل
رقم 12